


TECHNOWIPER®

テクノワイパー®

CRN508

編物ワイパー
Knitted Type Wiper



ポリエステル Polyester 70% ナイロン Nylon 30%


 未来コーセン株式会社
MIRAI KOSEN CO.,LTD.

CRN508

編物ワイパー Knitted Type Wiper

[レギュラー糸との交編 Mixed knit with regular polyester]

■ 電子顕微鏡写真 SEM



■ 物性データ Specifications

タイプ Type	編物 Knit
組成 Composition	ポリエステル Polyester 70% ナイロン Nylon 30%
厚み Thickness	0.50 ± 0.03mm
目付 Weight	200 g/m ²
保水性 Water Retentivity	300 %, 5sec 後
引張り強度 Tensile Strength [JIS L 1096 A 法]	タテ Lengthwise 443 N/2.5cm ヨコ Widthwise 171 N/2.5cm

気中発生粒子数 Generated Particles (Dry Method)

粒径 Size (μm)	粒子数 Particle
0.3	3.5
0.5	1.6
0.7	1.1
1.0	0.5
2.0	0.3
5.0	0.0

- N=10
- 24cm×24cm
1枚あたり Per Piece

測定方法 Measurement Method
IES-RP-CC-003-87-T Helmke Drum Method

■ 標準サイズと梱包形態 Standard Size & Package



7cm x 7cm
15cm x 15cm
24cm x 24cm
50cm x 50cm
100cm x 100cm



10mm x 50m
13mm x 50m
20mm x 50m
60mm x 50m
120mm x 50m

※その他サイズは別途ご相談に応じます。Please contact us for other sizes.



□ 東京営業所 TOKYO OFFICE
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 (芝パークビル A 館 12F)
SHIBA PARK BLDG. A- 12F 2-4-1 SHIBAKOEN MINATO-KU, TOKYO 105-0011 JAPAN

□ 本社・工場 HEAD OFFICE・FACTORY
〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾 10-10-2
10-10-2 YUNOO MINAMIECHIZEN-CHO NANJO-GUN, FUKUI 919-0101 JAPAN

E-mail:technos@mdk.co.jp
TEL:03-6402-4801 FAX:03-6402-4805
TEL:+81-3-6402-4801 FAX:+81-3-6402-4805

E-mail:technos@mdk.co.jp
TEL:0778-45-2325 FAX:0778-45-2326
TEL:+81-778-45-2325 FAX:+81-778-45-2326

<http://www.mirai-kosen.jp/>

※ TECHNOWIPER®・テクノワイパー®は未来コーセン株式会社の登録商標です。 TECHNOWIPER®・テクノワイパー® is a registered trademark of MIRAI KOSEN Co.,Ltd.
※ 各データは測定値で、品質を保証するものではありません。 Each data means measured value only and does not guarantee product quality.

お問い合わせ
For questions, contact