


CRYSTALWIPER®

クリスタルワイパー®

CRW200

織物ワイパー
Woven Type Wiper



L x200 500um


ポリエステル Polyester 75% ナイロン Nylon 25%

 未来コーセン株式会社
MIRAI KOSEN CO.,LTD.

CRW200

織物ワイパー Woven Type Wiper

■ 電子顕微鏡写真 SEM



■ 物性データ Specifications

タイプ Type	織物 Woven
組成 Composition	ポリエステル Polyester 75% ナイロン Nylon 25%
厚み Thickness	0.28±0.03mm
目付 Weight	120g/ m ²
保水性 Water Retentivity	320%, 5 秒後
引っ張り強度 Tensile Strength	タテ Lengthwise 377N/2.5cm ヨコ Widthwise 434N/2.5cm

気中発生粒子数 Generated Particles (Dry Method)

粒径 Size (μm)	粒子数 Particle
0.3	1.2
0.5	0.4
0.7	0.2
1.0	0.2
2.0	0.1
5.0	0.0

- N=10
- 24cm×24cm
1 枚あたり Per Piece

測定方法 Measurement Method
IES-RP-CC-003-87-T Helmke Drum Method

■ 標準サイズと梱包形態 Standard Size & Package



7cm x 7cm
15cm x 15cm
24cm x 24cm
50cm x 50cm
100cm x 100cm



10mm x 50m
13mm x 50m
20mm x 50m
60mm x 50m
120mm x 50m

※その他サイズは別途ご相談に応じます。Please contact us for other sizes.



□ 東京営業所 TOKYO OFFICE

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 (芝パークビル A 館 12F)

SHIBA PARK BLDG. A- 12F 2-4-1 SHIBAKOEN MINATO-KU, TOKYO 105-0011 JAPAN

□ 本社・工場 HEAD OFFICE・FACTORY

〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾 10-10-2

10-10-2 YUNOO MINAMIECHIZEN-CHO NANJO-GUN, FUKUI 919-0101 JAPAN

E-mail: t-technos@mdk.co.jp

TEL: 03-6402-4801 FAX: 03-6402-4805

TEL: +81-3-6402-4801 FAX: +81-3-6402-4805

E-mail: technos@mdk.co.jp

TEL: 0778-45-2325 FAX: 0778-45-2326

TEL: +81-778-45-2325 FAX: +81-778-45-2326



FM606251 / ISO9001:2015
EMS65922 / ISO14001:2015

<http://www.mirai-kosen.jp/>

※ CRYSTALWIPER®・クリスタルワイパー® は未来コーセン株式会社の登録商標です。CRYSTALWIPER®・クリスタルワイパー® is a registered trademark of MIRAI KOSEN Co., Ltd.
※ 各データは測定値で、品質を保証するものではありません。Each data means measured value only and does not guarantee product quality.

お問い合わせ
For questions, contact